

# Raport de încercare

1083

Data emiterii:

16.03.2026

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiar                  | S.C. VLM POLIPLAST S.R.L.                                               |
| Adresa                      | Strada Panait Cerna, nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 28, sector 3, București |
| Comandă beneficiar          | Comanda/02.02.2026                                                      |
| Înregistrare IBA            | 0087/02.02.2026                                                         |
| Cod probă                   | 0397                                                                    |
| Probă                       | Structură monomaterial PE BASED (laminat PE/PE) din gama Eco MonoFilm   |
| Eșantionare                 | De către beneficiar                                                     |
| Prezentare probă            | Film transparent, neimprimat                                            |
| Cantitate probă             | 2 m <sup>2</sup>                                                        |
| Lot nr.                     | –                                                                       |
| Data fabricației            | –                                                                       |
| Data expirării              | –                                                                       |
| Data primirii               | 02.02.2026                                                              |
| Data începerii analizelor   | 03.02.2026                                                              |
| Data finalizării analizelor | 13.02.2026                                                              |

| Caracteristici                       | U.M.               | Metoda de analiză | Rezultate   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <u>Migrare globală de componente</u> |                    |                   |             |
| - Extracție 10 zile la 40°C în       |                    | PS-AB-01          |             |
| - soluție alcool etilic 10%          | mg/dm <sup>2</sup> | SR EN 1186-3:2022 | 0,55        |
| - soluție acid acetic 3%             | mg/dm <sup>2</sup> | „                 | 1,33        |
| - Extracție 10 zile la 40°C în       |                    | PS-AB-05          |             |
| - ulei de măsline *                  | mg/dm <sup>2</sup> | SR EN 1186-2:2022 | 1,60        |
| <u>Modificări organoleptice</u>      |                    |                   |             |
| - Extracție 10 zile la 40°C în       |                    |                   |             |
| - soluție alcool etilic 10%          |                    | PS – AB – 04      |             |
| - probă și extract                   |                    |                   | nemodificat |
| - soluție acid acetic 3%             |                    | „                 |             |
| - probă și extract                   |                    |                   | nemodificat |

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă doar la esantionul încercat.

Raport de încercare întocmit în 1 exemplar pentru BENEFICIAR. Raportul nu trebuie reprodus decât integral, fără aprobarea IBA-București. Probele se păstrează în laborator până la emiterea rapoartelor de încercare. Contraprobele se păstrează pe perioada de valabilitate a produsului, dar nu mai mult de 30 de zile. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate responsabilului cu eșantionarea și transportul acesteia. Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de client și impactul acestora asupra validității rezultatelor.

| Caracteristici                   | U.M. | Metoda de analiză | Rezultate |
|----------------------------------|------|-------------------|-----------|
| * - Încercare neacreditată RENAR |      |                   |           |

**Informații suplimentare:**

Suprafața eșantionului testat a fost de aproximativ 9 dm<sup>2</sup>.

**Valori orientative:** Migrare globală: < 10 mg/dm<sup>2</sup>; Examen organoleptic: Nu se admit modificări organoleptice ale probelor și ale lichidelor de extracție (conform Regulamentului UE 10/2011 și modificărilor ulterioare).

**ȘEF LABORATOR/ ȘEF COLECTIV**

Dr. Ing. Gabriel Sorin Mustățea

**RESPONSABIL ÎNCERCARE/ EXECUTANT**

Dr. Ing. Elena Loredana Cîrstoiu

Ing. Andreea – Lavinia Mocanu

Ing. Corina Alexandra Stroe

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă doar la eșantionul încercat.

Raport de încercare întocmit în 1 exemplar pentru BENEFICIAR. Raportul nu trebuie reprodus decât integral, fără aprobarea IBA-București. Probele se păstrează în laborator până la emiterea rapoartelor de încercare. Contraprobele se păstrează pe perioada de valabilitate a produsului, dar nu mai mult de 30 de zile. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate responsabilului cu eșantionarea și transportul acesteia. Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de client și impactul acestora asupra validității rezultatelor.