

Raport de încercare

1084

Data emiterii:

16.03.2026

Beneficiar	S.C. VLM POLIPLAST S.R.L.
Adresa	Strada Panait Cerna, nr. 2, bl. M53, sc. 2, ap. 28, sector 3, București
Comandă beneficiar	Comanda/02.02.2026
Înregistrare IBA	0087/02.02.2026
Cod probă	0398
Probă	Structură monomaterial PP BASED (laminat PP/PP; BOPP/CPP) din gama Eco MonoFilm
Eșantionare	De către beneficiar
Prezentare probă	Film transparent, neimprimat
Cantitate probă	2 m ²
Lot nr.	–
Data fabricației	–
Data expirării	–
Data primirii	02.02.2026
Data începerii analizelor	03.02.2026
Data finalizării analizelor	13.02.2026

Caracteristici	U.M.	Metoda de analiză	Rezultate
<u>Migrare globală de componente</u>			
- Extracție 10 zile la 40°C în		PS-AB-01	
- soluție alcool etilic 10%	mg/dm ²	SR EN 1186-3:2022	1,38
- soluție acid acetic 3%	mg/dm ²	„	8,98
- Extracție 10 zile la 40°C în		PS-AB-05	
- ulei de măsline *	mg/dm ²	SR EN 1186-2:2022	2,20
<u>Modificări organoleptice</u>			
- Extracție 10 zile la 40°C în			
- soluție alcool etilic 10%		PS – AB – 04	
- probă și extract			nemodificat
- soluție acid acetic 3%		„	
- probă și extract			nemodificat

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă doar la esantionul încercat.

Raport de încercare întocmit în 1 exemplar pentru BENEFICIAR. Raportul nu trebuie reprodus decât integral, fără aprobarea IBA-București. Probele se păstrează în laborator până la emiterea rapoartelor de încercare. Contraprobele se păstrează pe perioada de valabilitate a produsului, dar nu mai mult de 30 de zile. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate responsabilului cu eșantionarea și transportul acesteia. Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de client și impactul acestora asupra validității rezultatelor.

Caracteristici	U.M.	Metoda de analiză	Rezultate
* - Încercare neacreditată RENAR			
Informații suplimentare:			
Suprafața eșantionului testat a fost de aproximativ 9 dm ² .			
Valori orientative: Migrare globală: < 10 mg/dm ² ; Examen organoleptic: Nu se admit modificări organoleptice ale probelor și ale lichidelor de extracție (conform Regulamentului UE 10/2011 și modificărilor ulterioare).			

ȘEF LABORATOR/ ȘEF COLECTIV

Dr. Ing. Gabriel Sorin Mustățea

RESPONSABIL ÎNCERCARE/ EXECUTANT

Dr. Ing. Elena Loredana Cîrstoiu

Ing. Andreea – Lavinia Mocanu

Ing. Corina Alexandra Stroe

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă doar la eșantionul încercat.

Raport de încercare întocmit în 1 exemplar pentru BENEFICIAR. Raportul nu trebuie reprodus decât integral, fără aprobarea IBA-București. Probele se păstrează în laborator până la emiterea rapoartelor de încercare. Contraprobele se păstrează pe perioada de valabilitate a produsului, dar nu mai mult de 30 de zile. Responsabilitatea privind prelevarea, conservarea și transportul probei revine în totalitate responsabilului cu eșantionarea și transportul acesteia. Laboratorul nu este responsabil pentru datele furnizate de client și impactul acestora asupra validității rezultatelor.